



## Vernice per Legno Multispray

- per molti legni di conifere e duri
- per pistole elettriche, a tazza e tutti i tipi di pennelli



[www.baufix-online.de/102](http://www.baufix-online.de/102)

### Campi di impiego

- **Campi di impiego: Interni**
- Per rivestimenti e legni profilati
- Utilizzare la vernice incolore solo per interni e/o superfici esterne non direttamente esposte agli agenti atmosferici, come intradossi del tetto ecc
- **Campi di impiego: esterno**
- Per rivestimenti esterni, cassette in legno, casseri del tetto, cassette da giardino, tettoie, pergole, intelaiature e per ristrutturare strati di vernice trasparente
- La vernice incolore è adatta all'uso esterno come mano di finitura per legni intatti, verniciati con vernice trasparente colorata

### Applicazione

Verificare la compatibilità, l'aderenza e la tonalità con il fondo applicandola su una superficie di prova  
Temperatura di lavorazione: da +5 a +25°C  
Non utilizzare a una temperatura inferiore a +5° C e in caso di forte irraggiamento solare  
Pretrattare il legno fresco non trattato in ambienti esterni con un antisettico per legno (utilizzare l'antisettico per legno con cautela. Prima dell'utilizzo leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto)  
Carteggiare le superfici ingrigite e deteriorate dagli agenti atmosferici fino a portare a nudo il legno sottostante.  
Il fondo deve essere pulito, asciutto e resistente  
Mescolare bene e applicare rapidamente in direzione delle fibre  
Pennello o a spruzzo  
Dopo l'essiccazione applicare la seconda mano.  
Applicare 2 strati con leggera levigatura intermedia  
Asciugatura: ca. 2-4 ore. Indurimento della pellicola dopo ca. 2 settimane  
Proteggere la vernice fresca dalla pioggia

### Note

Non adatto a pavimenti in legno (superfici percorse), salottini e tavoli  
Su rovere piallato e conifere particolarmente resinose e soprattutto su anelli di crescita in orizzontale, nodi e durame ricco di resina, può verificarsi una diminuzione dell'adesione e della resistenza agli agenti atmosferici della vernice. In questi casi, è possibile che debbano essere ridotti gli intervalli di manutenzione e restauro. L'unico rimedio è costituito dalla preventiva esposizione del legno agli agenti atmosferici oppure una carteggiatura molto grossolana (grana 80) . Gli intervalli di manutenzione sono nettamente più lunghi per il segato grezzo.

### Attrezzatura / Pulizia

Applicare con un pennello per vernici trasparenti acquose  
Pistola a tazza  
Pulire gli utensili con acqua e detergente subito dopo l'uso

### Immagazzinamento / Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

### Istruzioni per lo smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

### Regolamento Sostanze biocide

Contiene un prodotto biocida (mezzo di conservazione nel recipiente) con gli agenti biocidi CMIT/MIT (3:1) per proteggere il contenuto del recipiente da un deterioramento causato da organismi microbici (batteri, lievito ecc.). Assolutamente rispettare le istruzioni di lavorazione!

### Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
per l'applicazione a spruzzo utilizzare una maschera con filtro combinato A2/P2.  
Durante la carteggiatura utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2.  
Durante la lavorazione e l'essiccazione assicurare una ventilazione sufficiente.  
Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.  
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.  
Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.

Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e sapone.  
Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate.  
Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.

---

Contenuto di COV ai sensi  
della Direttiva Decopaint  
(2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Il prodotto contiene < 130 g/l di COV.

---

Consigli di prudenza /  
Indicazioni di pericolo

Contiene massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

---

Consigli di prudenza /  
Indicazioni di pericolo