



VENTI- DECKLACK

+ **Unser Bester!**
Für höchste
Ansprüche

- **blockfest** – auch für Fenster und Türen
- **spritzt nicht, tropft nicht**
- **extrem guter Verlauf**

Eigenschaften:



- Hoher Festkörperanteil (High-Solid) für hohe Deckkraft
- **BAUFIX** professional Venti-Decklack ist leicht zu verarbeiten, vergilbungsarm, feuchtigkeitsregulierend und wetterfest

Einsatzgebiete innen und außen:



- Holz innen und außen
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profiltreter, Gartenhäuser
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Biozidfreie Schlussbeschichtung auf imprägnierten Hölzern, z. B. Gartenmöbel
- Auch als Überholungsanstrich
- Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet

Verarbeitung:



- Schmutz, Fett und lose Altanstriche restlos entfernen
- Vergraute und verwitterte Holzoberflächen bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen
- Intakte Altanstriche gründlich anschleifen.
- Holz im Außenbereich, das vor Fäulnis und Bläue geschützt werden soll, mit Holzschutz-Grund* (*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.) vorbehandeln (entfällt für Holz im Innenbereich).

Hinweise:

- Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein
- Die Feuchtigkeit des Holzes darf bei der Behandlung mit **BAUFIX** professional Venti-Decklack 15 % nicht übersteigen
- Während der Verarbeitung/Trocknung Flächen vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Tauwasserbildung schützen.
- Bei einer Verarbeitung in Innenräumen ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten
- Nicht bei Temperaturen unter 5° C verarbeiten
- Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst angebracht werden, wenn die Beschichtung gut durchgetrocknet ist
- Trocknung: nach ca. 4 Std.; überstreichbar nach ca. 24 Std. (bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte)
- Der endgültige Glanz stellt sich ca. 2–3 Wochen nach der Verarbeitung ein. Farbtonabhängig können leichte Abweichungen im Glanzgrad auftreten.



**+ Unser Bester!
Für höchste
Ansprüche**

- blockfest – auch für Fenster und Türen
- spritzt nicht, tropft nicht
- extrem guter Verlauf



**Arbeitsgeräte und
Reinigung:**

- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung & Pinselreiniger
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 50–70 ml/m² je Anstrich

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Lagerung:

- **BAUFIX** professional Venti-Decklack ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar.
- Behälter dicht geschlossenhalten, nicht unter 0° C lagern

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben

**Kennzeichnung gem
(EC) Nr. 1272/2008:**

- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): max. 300 g/l
- Dieses Produkt enthält < 300 g/l VOC
- GISCODE: BSL10

**Deklaration gemäß
VDL-RL 01:**

- Produkttyp: Alkydharzlack, aromatenfrei
- Alkydharz, Polyacrylatharz, Titandioxid, Eisenoxidpigmente, organische Pigmente, Kaolin, Kieselsäure, Talkum, Aliphaten, Antiabsetzmittel, Netzmittel, Trockenstoffe (Sikkative), Verdickungsmittel, Antihautmittel, Mattierungsmittel

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.