

Ultra-Deckfarbe

- für Wände & Decken im Innenbereich
- deckt mit einem Anstrich
- emissionsarm



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Ultra-Deckfarbe ist wasserverdünnbar
- Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3 entspricht waschbeständig DIN 53 778
- Deckfähigkeit nach DIN EN 13 300 Klasse 1 bei 7,0 m²/l – entspricht 140–150 ml/m²
- Emissionsarm, leichte spritzfreie Verarbeitung, diffusionsfähig und hochdeckend
- Bindemittelbasis: Kunststoffdispersion nach DIN 55 947
- Glanzgrad: seidenmatt
- Maximale Korngröße: fein


Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Ultra-Deckfarbe für weiße, waschbeständige, seidenmatt Anstriche auf Innenwandflächen wie Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV und Gipskartonplatten
- **BAUFIX** Ultra-Deckfarbe für Raufaser- und Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier

Verarbeitung:

- Für alle Beschichtungsarbeiten ist ein trockener, fester und tragfähiger Untergrund erforderlich. Dabei ist auf die bei der VOB, Teil C, DIN 18 363 unter Abs. 3.1.1. genannten Punkte zu achten
- Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Untergrund: + 5°C
- Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein
- Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund verfestigen
- Trockenzeiten (unter Normalbedingungen 20°C und 65 % Luftfeuchte): oberflächentrocken nach 60 Min., überstreichbar nach 8 Std., voll belastbar nach 3 Tagen
- Mineralische Putze: Feste, normal saugende Putze können ohne Vorbehandlung beschichtet werden. Auf porösen, stark saugenden oder sandenden Flächen erfolgt ein Grundanstrich mit Tiefgrund
- Gipshaltige Fertigputze: Glatte Oberflächen anschleifen, entstauben und mit Tiefgrund grundieren
- Gipskartonplatten: Alle Platten mit Tiefgrund grundieren
- Kalksandstein- und Ziegelmauerwerk: Im Innenbereich Beschichtung ohne Vorbehandlung
- Beton: Trennmittelrückstände, sowie k Reidende oder saugende Substanzen entfernen. Anschließend mit Tiefgrund grundieren




- für Wände & Decken im Innenbereich
- deckt mit einem Anstrich
- emissionsarm



- **Tragfähige Altanstriche:** Können ohne Vorbehandlung überarbeitet werden. Glänzende Oberflächen vor dem Überstreichen anrauen
- **Nicht tragfähige Altanstriche:** Mechanisch entfernen. Kieidende, saugende und sandende Flächen mit Tiefgrund grundieren
- **Leimfarbenanstriche:** Gründlich abwaschen, Grundierung mit Tiefgrund
- **Ungestrichene Präge-, Relief- und Raufasertapeten:** Können ohne Vorbehandlung überstrichen werden
- **Nikotin- und Wasserflecken:** Fachgerechte Reinigung. Mit einer Isolierfarbe beschichten
- **Schimmelbefallene Flächen:** Schimmelbefall durch Abbürsten und Abwaschen entfernen. Behandlung mit Schimmelentferner-Produkten und anschließende Beschichtung (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen)
- **Anstrichaufbau:** Nach entsprechender, fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes (siehe oben), kann **BAUFIX** Ultra-Deckfarbe – falls erforderlich – für einen Grundanstrich mit max. 5 % Wasser verdünnt werden. In der Regel genügt ein Deckanstrich! Vor Gebrauch gut aufrühren

Hinweis:	<ul style="list-style-type: none"> ■ In den Pausen Arbeitsgeräte in der Farbe aufbewahren oder mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung) 				
Arbeitsgeräte und Reinigung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deckenbürste, Flächenstreicher, Lackierpinsel, Farbroller, Airless-Spritzgerät ■ Geräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife zu reinigen 				
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoff-Ovalgebinde: 10 l <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Farbton</th> <th style="text-align: left;">Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perlweiß</td> <td>0800844310</td> </tr> </tbody> </table>	Farbton	Art.-Nr.	perlweiß	0800844310
Farbton	Art.-Nr.				
perlweiß	0800844310				
Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 Liter reichen für ca. 70 m² (bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund) 				
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ BAUFIX Ultra-Deckfarbe ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar 				
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Darf nicht in Hände von Kindern gelangen ■ Dampf/Aerosol nicht einatmen ■ Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden ■ Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden ■ Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen ■ Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen ■ Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen 				



- für Wände & Decken im Innenbereich
- deckt mit einem Anstrich
- emissionsarm



Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- Eintrocknete Materialreste können als Baustellenabfälle, Altfarben (ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080112

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 01:

- Produkt enthält Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Zinkpyrithion

Kennzeichnung:

- Enthält 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on (CAS 2634-33-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 06221 34210
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC
- Giscode: BSW20



Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.