



Buntlack

- vergilbungs-
beständig
- schnelltrocknend
- für innen & außen
- Reinacrylat

Eigenschaften:



- **BAUFIX** Buntlack ist wasserverdünnsbar, schnelltrocknend und weist eine gute Haftfähigkeit auf

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Buntlack für Holzfensterbänke, Treppengeländer
- **BAUFIX** Buntlack für Holzverkleidungen, Fußleisten, Profilholzdecken usw.

Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Buntlack für Holzverkleidungen, Fachwerk, Holzhäuser, Schindeln, Zäune, Fußleisten, Profilholzdecken usw.
- Für Zinkdachrinnen, Zinkbleche und viele andere Untergründe
- **BAUFIX** Buntlack für Dachziegel, Beton, Putz, Mauerwerk und Eternitplatten (evtl. Voranstrich)

Untergrund- vorbehandlung:

- Um Verfärbungen durch farbige Holzinhaltstoffe zu vermeiden, ist bei Verwendung von weißen oder hellen Farbtönen ein absperrender Voranstrich erforderlich
- Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) vorbehandeln
- Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Alte und lose Anstriche entfernen
- Sandende oder poröse Untergründe mit Tiefengrundierung festigen
- Eisen/Stahl mit Rostschutzgrundierung vorstreichen

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen
- Den 2. Anstrich nach Trocknung (ca. 2–4 Std.) durchführen
- Trocknung: 2–4 Std. bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte, Durchhärtung des Anstrichfilms nach 2 Wochen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen
- Verdünnung falls erforderlich mit Wasser (max. 10%)



- vergilbungs-
beständig
- schnelltrocknend
- für innen & außen
- Reinacrylat

Hinweise:

- Neue Zinkbleche sind mit **BAUFIX** Universal-Verdünnung zu reinigen
- Erst beim Trocknen entsteht der mustergerechte Farbton
- Die frische Beschichtung ist mindestens 4 Std. vor Regen zu schützen
- Nicht auf borsalzimprägniertem Holz anwenden
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und unter +5°C oder über +30°C verarbeiten
- Angebrochene Gebinde gut verschließen
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Acrylatgeeignete Pinsel, Dispersionsrolle
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- Kunststoff-Rundgebinde, 1l

Farbton	Art.-Nr.
gelb	0800841301
cremeweiß	0880815801
dunkelgrau	0800841601
grün	0800841401
hellgrau	0800841701
nussbraun	0800841501
schwarz	0880815901
weiß	0800841201

Verbrauch:

- Je nach Untergrund ca. 100 ml/m² je Anstrich

Lagerung:

- **BAUFIX** Buntlack ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben



BAUFIX

MADE IN GERMANY



- **vergilbungs-**
beständig
- **schnelltrocknend**
- **für innen & außen**
- **Reinacrylat**

Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1 schwach wassergefährdend
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt
(Kat. A/d): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC
- GISCODE: BSW20

**Deklaration gemäß
VDL-RL 01 (2013):**

- Produkttyp: Dispersionslack
- Polyacrylatdispersion, Titandioxid, Eisenoxide,
Calciumcarbonat, Wasser, Ester, Additive,
MIT (Methylisothiazolinon), CMIT (Chlormethyl-
isothiazolinon)/MIT (Methylisothiazolinon) (3:1)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der
Rufnummer: 06221 34210

Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1 schwach wassergefährdend
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt
(Kat. A/d): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC
- GISCODE: BSW20



Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.