



# Express Deckfarbe

- außen und innen
- für Holz & Mauerwerk
- witterungsfest
- deckend

## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Express Deckfarbe zeichnet sich durch eine hohe Wetterbeständigkeit aus, ist elastisch und hochdeckend

## Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Express Deckfarbe für Holz-Kinderspielzeug, Holzverkleidungen, Fußleisten, Profilholzdecken usw.

## Einsatzgebiete außen:

- **BAUFIX** Express Deckfarbe für Holzverkleidungen, Fachwerk, Holzhäuser, Schindeln und Zäune
- **BAUFIX** Express Deckfarbe für Dachziegel, Beton, Putz, Mauerwerk und asbestfreie Faserzementplatten sowie Zinkdachrinnen

## Verarbeitung:

- Unbehandeltes, frisches Holz im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) vorbehandeln (im Farbton weiß ist ein Zwischenanstrich mit Holz-Isoliergrund erforderlich, um Fleckenbildung durch Holzinhaltstoffe zu vermeiden)
- Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Alte und lose Anstriche entfernen, vor Gebrauch gut umrühren, zügig Streichen oder Rollen
- 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen
- Den 2. Anstrich nach Trocknung (ca. 2–4 Std.) durchführen
- Trocknung: 2–4 Std. bei 20°C und 65% relative Luftfeuchte
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen
- Verdünnung falls erforderlich mit Wasser (max. 10%)

## Hinweise:

- Nicht für begangene Flächen und Holzfußböden geeignet
- Neue Zinkbleche sind mit **BAUFIX** Universal-Verdünnung zu reinigen
- Erst beim Trocknen entsteht der mustergerechte Farbton
- Die frische Beschichtung ist mindestens 4 Std. vor Regen zu schützen
- Nicht auf borsalzimprägniertem Holz anwenden
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und unter 5°C oder über 25°C verarbeiten
- Angebrochene Gebinde gut verschließen
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.

## Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Rolle, Pinsel
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen





- außen und innen
- für Holz & Mauerwerk
- witterungsfest
- deckend

**Lieferform:**

- Kunststoff-Rundgebinde: 2,5 l

Farbton	Art.-Nr.
weiß	0800876103
dunkelgrau	0800876803
skandinavisch rot	0800877903
nussbraun	0800876203

**Verbrauch:**

- Je nach Untergrund ca. 100 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Express Deckfarbe ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Sicherheitshinweise:**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

**Entsorgung:**

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120

**Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):**

- Produkttyp: Dispersionslack

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: wässrige Polyacrylatdispersion
- Pigmente und Füllstoffe: TiO<sub>2</sub>-Eisenoxide, Kreide
- Lösemittel/Verdünnungsmittel/Weichmacher: Glykole, Wasser
- Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiemittel, Antischaummittel, MIT (Methylisothiazolin) und CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1), BIT (Benzisothiazolinon)
- Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 06221 34210

**Kennzeichnung:**

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC
- GISCODE BSW 20



[www.blaier-engel.de/uz12a](http://www.blaier-engel.de/uz12a)

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.