



Bienenwachs Lasur

- Schutz- & Pflege für alle Holzarten
- für Holz im Innenbereich
- nur ein Anstrich erforderlich



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Bienenwachslasur ist streichfähig
- Bereits ein Anstrich schützt, pflegt das Holz und ergibt eine samtig dezente Oberfläche
- Aufgrund des Lasurcharakters bleibt die Struktur des Holzes weiterhin sichtbar

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Bienenwachslasur für alle Holzarten im Innenbereich
- Wand- und Deckenvertäfelungen
- Möbel, auch in Feuchträumen

Verarbeitung:

- Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein
- Holzschliff mit Schleifpapier der Körnung 150–180 vornehmen
- Zulässige Holzfeuchte: 8–12 %
- Zur Grundierung wird eine Verdünnung durch Zugabe von ca. 20 % Wasser empfohlen
- Bei zweimaligen Auftrag leichter Zwischenschliff mit Schleifschwamm oder Schleifpapier der Körnung 240–320
- **BAUFIX** Bienenwachslasur unverdünnt gleichmäßig auftragen
- Es ist ratsam, nur dünne Schichten aufzubringen
- Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem Untergrund zu prüfen
- Trocken nach ca. 12 Stunden (bei 20°C, 65% Luftfeuchtigkeit)
- Überstreichbar nach Trocknung über Nacht
- Die Trocknung ist abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes

Hinweise:

- Die fertige Oberfläche kann mit einer weichen Bürste oder einem Baumwolllappen aufpoliert werden

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Acrylpinsel, Wasserlackrolle (kurzflorige Mohair- oder Flockwalze)
- Mit Wasser und Spülmittel reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- **Blech-Rundgebinde: 1 l**

Farbton	Art.-Nr.
farblos	0880872401
weiß	0880872501

Verbrauch:

- Ca. 50–100 ml/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Lagerung:

- **BAUFIX** Bienenwachslasur ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
- Die Lagertemperatur sollte 5–35 °C betragen.



- **Schutz- & Pflege für alle Holzarten**
- **für Holz im Innenbereich**
- **nur ein Anstrich erforderlich**



Entsorgung:

- Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080111

Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):

- Produktgruppe: Lasuren

Zusammensetzung:

- Copolymerdispersion, Naturharz, Wachs, Leinöl, Testbenzin, Verdicker, Wasser, BIT (Benzisothiazolinon), MIT (Methylisothiazolinon)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210

Kennzeichnung:

- WGK: 1
- Produkt-Code: M-KH01
- Enthält Gemisch aus: CMIT (Chlormethyisothiazolinon)/ MIT (Methylisothiazolinon) (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 130 g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.